Report

Automotive Refinish – Salcomix Coatings Solutions

BASF
The Chemical Company

DISTRIBUTORE: Giuntini	Data :18-04-2013
Documento redatto da	M.Macchini
Persone presenti:	BASF: M.Macchini Luca&Carlo: Graziano (verniciatore)
Cliente : Luca&Carlo	
Manufátto prodotto:	mezzi per trasporto cavalli
Preparazione del supporto	Carteggiatura e stuccatura
Ciclo testato :	**Finitura** : **Serie 900 in tinta Cliente** Catalizzata: 35% in peso con SC29-0331 Diluito: 20% in peso SV13-0701
Tipo di applicazione	Pistola a tazza
Tipo di essicazione	30’ a 60°C

Report

Automotive Refinish – Salcomix Coatings Solutions

BASF
The Chemical Company

Informazioni generali

Verniciatura cabina mezzo per trasporto cavalli in Serie 900 in tinta al campione

Sviluppo dei lavori

Ci siamo recati presso il cliente per verniciare la cabina di un mezzo per il trasporto di cavalli.
Il mezzo è stato preparato applicando un primer Standox, dopo di che è stato carteggiato.
Prima di iniziare la verniciatura abbiamo lavato la cabina con antisilicone e passato il panno antipolvere.
Dopo aver preparato il prodotto Smalto 2K Serie 900 in tinta al campione catalizzato al 35% in peso con SC29-0331 e diluito al 20% in peso con SV13-0701; abbiamo preparato 2 Kg di parte A che ha portato ad un totale di 3.2 Kg di prodotto pronto all'uso.
L'applicatore ha cominciato applicando la schiena del mezzo ed il tetto i quali sono stati applicati in mano unica, dopo di che ha dato una mezza mano sul lato e dopo circa 5' a chiuso con una mano piena incrociata, fatto il primo lato è passato ad applicare anche il secondo nella stessa maniera, ottenendo un ottimo risultato.
Al termine dell'applicazione abbiamo acceso subito il forno per 30' a 60°C, a fine cottura abbiamo verificato i risultati.
I consumi verificati sono di circa 2Kg di prodotto pronto all'uso, con un avanzo quindi di 1,2 Kg della preparazione iniziale.

Conclusioni

I risultati ottenuti sono stati definiti ottimi sia dal punto di vista applicativo per quanto riguarda l'applicatore e di aspetto finale del mezzo verniciato incontrando i favori anche del titolare dell'azienda.
Il prossimo passo sarà verniciare un mezzo completo partendo dal primer Serie 682 + smalto Serie 900 e per l'interno Serie 732 in adesione diretta

Allego foto scattate durante le fasi di verniciatura

Report

Automotive Refinish – Salcomix Coatings Solutions

BASF
The Chemical Company

Report

Automotive Refinish – Salcomix Coatings Solutions

Report

Automotive Refinish – Salcomix Coatings Solutions

Report

Automotive Refinish – Salcomix Coatings Solutions

Report

Automotive Refinish – Salcomix Coatings Solutions

BASF
The Chemical Company